



ООО «ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ»
 ИНН/КПП 0916000312/091701001 ОГРН 1050900708814 ОКПО 73658121
 Р/счет 40702810060310100708; Кор. Счет 30101810600000000660
 БИК 040702660 Северо-Кавказский Банк СБ РФ г. Ставрополь
 369000; КЧР; г. Черкесск, ул. Гутякулова, 5
 Тел/факс: +7(8782)21-44-44

Иск. №0160 от 25.01.18г.

на панели сотового поликарбоната марки «Sotalight», серый, толщиной 6 мм.
 ТУ 2291-001-73658121-2009

Наименование показателя	Норма по ТУ	По результатам испытаний	Методика испытаний
Внешний вид	серый	серый	ТУ 2291-001-73658121-2009
Геометрические размеры, мм.:	2100x12000x6;	2105x12020x6;	ГОСТ 26433.0*
длина	12000;	12020;	ГОСТ 26433.1*
ширина	2100;	2105;	
толщина	6;	6;	
Отклонение от прямоугольности листа, мм, не более	20	10	ТУ 2291-001-73658121-2009
Плоскостность, мм, не более	20	10	ТУ 2291-001-73658121-2009
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более	5	5	ГОСТ 30673*
Толщина УФ-стабилизационного слоя, мкм	30	32	ТУ 2291-001-73658121-2009
Содержание UV-стабилизатора в массе, % не более	1	0.8	ТУ 2291-001-73658121-2009
Коэффициент направленного пропускания света, %, не менее	25	25	ГОСТ 15875-80*
Минимальный радиус изгиба, мм	1000	1000	ГОСТ 8564*
Прочность при растяжении, МПа	≥ 40	43	ГОСТ 11262*
Термостойкость при 120°C в течении 30 мин	не допускается вздутия, трещины и расслоения		
Твердость (метод Шора)	≥40	43	ГОСТ 4647*
Температура размягчения по Вика в воздушной среде, °C	≥150	160	ГОСТ 15088*
Индекс желтизны и голубизны	1.35	1.4	ТУ 2291-001-73658121-2009
Морозостойкость. Не допускается видимых изменений поверхностей образцов	-40 +120	-40 +120	ГОСТ 30973*
Атмосферостойкость. Не допускается видимых изменений поверхностей образцов (трещин, изменений цвета)	-40 +120	-40 +120	ГОСТ 30973*
Стойкость к удару при отрицательной температуре. Не допускается видимых изменений поверхностей образцов	-40 +120	-40 +120	ГОСТ 30973*

Допускается отклонение по массе ± 3%

Допускается отклонение по размерам ± 5%

Примечание: - типичные показатели соответствуют ТУ 2291-001-73658121-2009.

Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ35.Н03773 срок действия с 26.06.17 по 26.06.20.

Заключение ОТК: листы сотового поликарбоната соответствуют требованиям ТУ 2291-001-73658121-2009.

Гарантийный срок эксплуатации продукции соответствует ТУ, (при наличии УФ-слоя) на территории с суммарным солнечным излучением не более 1000 Вт/м² в год.

Представитель управления качества

Абузаров Д. Р.

Сделано в России. Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Демиденко 159 д. ООО «Юг-ойл-пласт».

